



Дополнительные компоненты


## 322 BCR Red Line BASIC Clear coat 2:1

Универсальный базовый MS лак со средним содержанием сухого остатка.

Отличается повышенной твердостью, легкостью нанесения и очень хорошей растекаемостью. Специальная формула лака обеспечивает ускоренное время сушки: лаковое покрытие готово к полировке после окончания сушки, а время сушки при 60°C составляет 20 минут (естественная сушка 6-7 часов при 20°C). Очень легко полируется и обладает долговечным устойчивым блеском. Подходит для локального ремонта и полной покраски автомобиля.

**Цвет:**


бесцветный



2:1 по объему  
100:49,5 по весу




0 %



F/4, 20°C - 14s  
1,2 – 1,5 mm  
1,7-2,1 bar  
2=60µm



5 min



7h - 20°C  
20 min - 60°C



2004/42/EC  
(840g/l) 530g/l

Артикул	Наименование	Объём	Упак., шт.
3111060	322 BASIC Clear Coat 2:1	1л	6
3111061	322 BASIC Clear Coat 2:1	5л	3
3113285	40H 2K Hardener	0,5л	6
3113286	40H 2K Hardener	2,5л	3

Дополнительные компоненты

### • 40H BCR Red Line 2K Hardener

отвердитель для лака