

421R

01.11.2014

VARISPEED

ОПИСАНИЕ

Solvent mixture developed for faster drying and hardening of 2K topcoats or 2K clearcoats. Composition based on catalyst containing special blend of organic solvents.

ПРОДУКТЫ

421R Varispeed (Ускоритель сушки)

СВОЙСТВА СВОЙСТВА

- Accelerator for small repairs and interior painting with 2K topcoats or 2K clears to provide faster air and forced drying.
- Может быть использована в: Centari® 500, Centari® 500 HB, Imron® 700, 1200S, 3050S.

НАНЕСЕНИЕ - ПРИМЕЧАНИЯ

Centari® 500, Centari® 500 HB, 1200S

- 421R can be used with the standard thinner and activator to give optimum balance in drying. Maximum amount of 421R is 100 % replacement of the thinner in ready-for-use.

Imron® 700

- 421R can replace AU370 with maximum 50 %.

1200S и 3050S

- Maximum amount of 421R is 10 % in volume ready-for-use.
- Do not use 421R together with 256S or XK203.
- Close container after use. This prevents the solvents to evaporate and to lose strength.

421R

01.11.2014

VARISPEED

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Product preparation according to the recommendations in the TDS of the selected quality.
- Mix 421R after activation.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Centari® 500			
	От пыли Монтажная прочн Полное высыхание	20°C	20 мин. x 60°C
		40 мин. 3 ч 30 мин 6 ч.	немедл. 20 мин. 30 мин.
Время жизни 20°C	4 ч.		

Centari® 500			
	От пыли Монтажная прочн Полное высыхание	20°C	20 мин. x 60°C
		50 мин. 5 ч. 6 ч.	немедл. 20 мин. 30 мин.
Время жизни 20°C	1 ч 30 мин		

Imron® 700			
	От пыли Монтажная прочн Полное высыхание	20°C	20 мин. x 60°C
		30 мин. 4 ч. 12 ч	немедл. 20 мин. 1 ч.
Время жизни 20°C	3 ч.		

421R

01.11.2014

VARISPEED

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1200S			
	От пыли Монтажная прочн Полное высыхание	20°C	20 мин. х 60°C
		40 мин. 4 ч. 5 ч.	немедл. 30 мин. 1 ч 30 мин
Время жизни 20°C	2 ч 30 мин		

3050S (with AK260)			
	От пыли Монтажная прочн Полное высыхание	20°C	20 мин. х 60°C
		20 мин. 3 ч. 6 ч.	немедл. немедл. 30 мин.
Время жизни 20°C	2 ч.		

3050S (with ХК205)			
	От пыли Монтажная прочн Полное высыхание	20°C	20 мин. х 60°C
		1 ч. 3 ч. 6 ч.	немедл. немедл. 30 мин.
Время жизни 20°C	2 ч.		

421R

01.11.2014

VARISPEED

БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот продукт классифицирован в соответствии с правилами (ЕС) 1272/2008 (CLP). Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения. Ознакомьтесь с надписями о предосторожности, указанными на контейнере.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству материалов Cromax®. Технологические характеристики лакокрасочных систем, будут недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Cromax®, если такое использование специально не обозначено как допустимое

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Все правила изложенные в данном документе, применяются соответственно до появления любых других/будущих изменений и дополнений.