






H7 УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ Универсальный


ОПИСАНИЕ	
<p>Однокомпонентный, готовый к применению, универсальный усилитель адгезии. Применяется для улучшения адгезии грунтов, красок, клеев и герметиков к окрашиваемой поверхности. Используется как связывающий слой, улучшающий и придающий одинаковую степень адгезии различным слоям используемым при ремонте. Заменяет абразивную обработку (матирование) в труднодоступных местах: проемы дверей и ручек дверей, крепления капота. - Гладкое нанесение - не требует шлифовки</p>	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<ul style="list-style-type: none">- пластиковые поверхности- стальная поверхность,- алюминиевая поверхность,- поверхность из оцинкованной стали,- поверхность из нержавеющей стали- старое ЛКП- стекловолокно	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
<p><u>Очистка поверхности:</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием</p>	
	<p>очистителя</p> <p>Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>
	<p>отшлифовать (по возможности)</p>
<p><u>Очистка поверхности:</u></p> <p>Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением H7 УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ с использованием очистителя</p> <p><i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>	
	
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	<p>Тщательно встряхните 2-3 минуты перед применением</p> <p>H7 УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ Готов к применению</p>
НАНЕСЕНИЕ	
	<p>Дистанция 20-30 см</p> <p>Нанести 1-2 слоя с межслойной выдержкой 8-10 минут на расстоянии приблизительно 15-20 см от поверхности.</p>



Рекомендуемая толщина с 1 слоя – 2 мкм для получения оптимального результата.


По завершению работы прочистить распылитель - перевернуть баллон и нажать на головку до появления струи чистого газа.

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА



Время сушки на отлип при 20°C – 10 минут, до окрашивания при 20°C – 30 минут. Время высыхания зависит от толщины пленки, влажности и температуры.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Все грунты-выравниватели, акриловые и базовые эмали.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в не доступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого



документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками H7.

