

Полиэфирная шпатлевка GLASS HOLEX®

Компоненты

- Halex® GLASS – конструкционная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном.
- Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

Варианты фасовки:

- 0,25 кг – HAS-6779
- 0,5 кг – HAS-6786
- 1,0 кг – HAS-6793
- 1,8 кг – HAS-6809

Описание

2-х компонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном для кузовного ремонта. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах.

- Отличная адгезия к металлам.
- Высокая твердость и эластичность.
- Очень короткое время отверждения.
- Хорошее качество поверхности после шлифовки

Степень глянца - матовая.

Плотность - 1,69 [кг/л].

Летучие органические вещества

VOC для смеси = 115 [г/л].

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

Подготовка поверхности

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые ЛКП в хорошем состоянии.



Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

Для обезжиривания рекомендуем Halex® New Line Антисиликон (HAS-7173, HAS-7180).

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты!

Процесс нанесения

	Применение Конструкционная полиэфирная шпатлевка. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в кузовах.
	Пропорции смешивания по весу Шпатлевка..... 100 Отвердитель..... 2 Тщательно перемешать до получения однородного цвета. <i>Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.</i>
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоя – 5 мм. Жизнеспособность смеси 5-6 мин при 20°C
	Время отверждения 16-18 минут при 20°C. <i>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</i>
	Инфракрасная сушка 8-10 минут. Не превышать температуры 80°C. На основаниях из оцинкованной стали – 60°C. Внимание: после нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут
	Шлифование - черновое P80 - P150

Дальнейшие работы

На шпатлевку можно наносить:

- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку.
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку.

Общие примечания

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Хранение

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от перегрева!

Гарантийный срок хранения

- Шпатлевка Hoxex ® GLASS – 12 месяцев от даты производства.
- Отвердитель для полиэфирной шпатлевки – 18 месяцев от даты производства.

Техника безопасности

Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания), избегать попадания в глаза.

Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке.

За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.