

## Техническая информация

### ЛАК АКРИЛОВЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ 2К JETA EXPRESS

#### ПРОДУКТ

Лак акриловый бесцветный Express  
Отвердитель для лака Express

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сверх быстросохнущий бесцветный акриловый лак HS 4:1. Создает твердое, стойкое к царапинам покрытие с хорошим блеском. Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению. Подходит для локального и подетального ремонта кузова автомобиля. Очень легко полируется после полного высыхания.

#### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 568 [г/л], для вязкости 13 сек, DIN 4 при 20°C  
Этот продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат.В/5) определяет допустимое значение части летучих компонентов на уровне 840 [г/л] в готовом к использованию продукте.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак можно наносить на:  
- базовое покрытие, металлики,  
- старое лаковое покрытие в хорошем состоянии

Слой старой краски должен быть хорошо просушен, шлифован и обезжирен.




Шлифовка:

- абразивный войлок с матирующей пастой
- абразивы Р600-800 (с водой),
- абразивы Р360-400 (на сухую с машинкой).

#### РАСХОД ПРОДУКТА

1 литр смеси позволяет получить 9 - 10 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной 25-27µm.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

НАНЕСЕНИЕ											
	<b>Назначение</b> Восстановление лакокрасочного слоя кузова автомобилей. Нанесение краскораспылителем										
	<b>Пропорции смешивания компонентов</b>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По объёму</th> <th>По весу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Акриловый лак</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель для лака</td> <td>25</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>		По объёму	По весу	Акриловый лак	100	100	Отвердитель для лака	25	27
		По объёму	По весу								
Акриловый лак	100	100									
Отвердитель для лака	25	27									
Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых продуктов.											
	<b>Вязкость рабочей смеси</b> 13s, FORD 4/20°C										
	<b>Жизнеспособность смеси</b> 2 часа при 20°C										
	<b>Краскораспылитель</b> Сопло – 1,2÷1,5 мм, Давление: HVLP – согласно производителя оборудования Стандартный – 1,7 – 2,1 бар										
	<b>Количество слоев</b> 2 слоя										
	<b>Толщина сухого покрытия – 50 – 56 мкм</b>										
	<b>Время испарения</b>										
	- межслойная выдержка -выдержка перед сушкой	Не менее 5 минут 15 - 20минут									
	<b>Сушка при 20°C:</b> От пыли: 15-20 мин Монтажная: 2 часа Полное высыхание 5 часов										
	<b>Сушки при 60°C:</b> Монтажная: 15-20 мин										
	При температуре ниже 20°C время высыхания значительно увеличивается										

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

### **ПОЛИРОВКА**

Лак обеспечивает идеальный внешний вид покрытия. При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом Р1500-2000. Полировать поверхности с покрытием 2К после полного высыхания поверхности.

### **ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

- Во время работы с продуктами 2К обязательно использовать исправные средства личной защиты. Необходимо защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Инструменты необходимо вымыть сразу после нанесения продукта.
- **Запрещено превышать рекомендованные пропорции отвердителя!**

Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно паспорту безопасности химического вещества для данного изделия.

### **ХРАНЕНИЕ**

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!  
Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Лак акриловый бесцветный Express - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака Express – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.