

Техническая информация

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2К JETA EXPRESS 4:1 Арт. 5751

ПРОДУКТ

Грунт акриловый 4:1.

Отвердитель для грунта акрилового 1:4.

Универсальный разбавитель для акриловых продуктов Jeta

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Экспресс грунт акриловый 4:1 – это универсальный двухкомпонентный продукт с высоким содержанием сухого остатка (HS), применяется как наполнитель для локального и полного ремонта кузовного элемента. Обладает высокой заполняющей способностью и очень быстро высыхает, легко шлифуется. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Является идеальным основанием, гарантирующим превосходный внешний вид лакокрасочного покрытия.

Цвета: серый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС грунта = серый 532 [г/л]

Плотность продукта: серый 1,62 [кг/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Экономического Сообщества (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/3) указывает предельное значение содержания летучих фракций на уровне 540 [г/л] продукта готового к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:


- основание из стали или алюминия,
- шпаклёвку полиэфирную,
- старое лакокрасочное покрытие.
- стеклопластики

Поверхность должна быть обезжирена, очищена и отшлифована.

Металлические и алюминиевые поверхности следует предварительно обезжирить и загрунтовать реактивным грунтом.

Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и зашлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

	<p>Назначение Грунт перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Используется как шлифуемый наполнитель и грунт.</p>													
	<p>Пропорции смешивания.</p> <table border="1" data-bbox="405 602 1406 781"> <thead> <tr> <th></th> <th>Объёмные части</th> <th>Весовые части</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Грунт</td> <td>4</td> <td>100 гр</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель для грунта</td> <td>1</td> <td>16 гр</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>0 - 25%</td> <td>0- 18 гр</td> </tr> </tbody> </table> <p>Перед использованием тщательно перемешать.</p>			Объёмные части	Весовые части	Грунт	4	100 гр	Отвердитель для грунта	1	16 гр	Разбавитель	0 - 25%	0- 18 гр
	Объёмные части	Весовые части												
Грунт	4	100 гр												
Отвердитель для грунта	1	16 гр												
Разбавитель	0 - 25%	0- 18 гр												
	<p>Вязкость распыления 20-50 секунд, FORD 4 при температуре 20°C</p> <p>Жизнеспособность смеси 45 мин при температуре 20°C</p>													
	<p>Краскораспылитель Сопло – 1,6÷1,8 мм, Давление: Стандартный 2-3 бар HVLP–согласно производителя оборудования</p>													
	<p>Количество слоёв 2-3 слоя.</p> <p>Толщина сухого покрытия =50-100 мкм/слой</p>													
	<p>Время испарения межслойная выдержка</p>	<p>5-10 минут</p>												
	<p>Время сушки в 20°C: Полное высыхание: 2 -2,5 часа</p> <p>Температура менее чем 20°C</p>	<p>Время сушки в 60°C: Готов к работе: 30 мин</p> <p>значительно продлевает время высыхания</p>												

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ОБРАБОТКА

После высыхания покрытие следует шлифовать:

шлифовка по сухому машинкой	наждачная бумага P320-P500
шлифовка вручную по мокрому	наждачная бумага P600-P800

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом 2К обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**

Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!
Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Экспресс грунт акриловый 4:1 - 18 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для экспресс грунта акрилового 1:4 - 12 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.