

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка наполняющая Soft




Артикул	Описание	В коробке
10.120.0500	0.5 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.
10.120.0900	0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.
10.120.1800	1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Высококачественная двухкомпонентная наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка средней плотности. Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей в процессе кузовного ремонта автомобилей.



- Обладает прекрасной адгезией к оцинкованной стали, алюминию, а также обычной стали, стеклопластикам и лужёным поверхностям
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется с применением машинной и ручной шлифовки
- Перекрывается акриловыми и эпоксидными наполнителями.

Адгезия к материалам	
Сталь	+
Оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Лужёные поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+





Подготовка к нанесению

	<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем. • Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80-180. • Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия, включая катафорезный грунт, отшлифовать по «сухому» абразивом P180 или заматировать. • Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180. • Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить.
---	---

Нанесение

	Смешать с 2% отвердителя Р
	Жизнеспособность: 3 – 4 минуты

Сушка, шлифование

	20 минут / 20°C 5 минут / 60°C
	Шлифовать абразивами P80 – P180
	Шлифовать абразивами P80 – P180
	<ul style="list-style-type: none"> • Не наносить на неотшлифованные поверхности. • Полная адгезия к оцинкованным поверхностям достигается не ранее чем через 1 час. • Не наносить на не полностью отвержденные лакокрасочные покрытия. • Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие грунты. • Использовать указанное количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов. • Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки.

- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре.

Технические характеристики

Цвет	бежевый
------	---------

Плотность (при 20°C), г/см ³	1.59
---	------