

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОКРАСКИ

Липкое покрытие для стен окрасочной камеры



Артикул	Описание	В коробке
10.602.0005	5 л	без коробки
10.602.0010	10 л	без коробки
10.602.0025	25 л	без коробки

Липкое невысыхающее покрытие на водорастворимой основе надежно удерживает брызги краски, частички пыли и окрасочный туман, предотвращая загрязнение окрашиваемой поверхности.

- Связывает пыль и окрасочный туман, защищает от пыли критические участки окрашиваемого объекта, а также стены окрасочной камеры от попадания красок
- Не влияет на световую проницаемость и способность к отражению
- Легко наносится пневматическим распылением, кистью или валиком
- Смывается водой
- 100% экологически безопасное.

Адгезия к материалам

Лакокрасочные покрытия	+
Металлы	+
Пластики	+
Стекло	+


Подготовка к нанесению

	<ul style="list-style-type: none"> • Наносить на алюминиевые, стальные и оцинкованные стены кабин окрасочно-сушильных камер, а также на полностью отвержденное и чистое лакокрасочное покрытие • Не наносить на стены, которые уже подвергались воздействию окрасочного тумана от лакокрасочных и иных материалов
--	---


Нанесение

	Не требует разведения		1–2 слоя = 75–95 мкм Промежуточная выдержка при двухслойном нанесении: 10 – 20 минут
	Дюза: 1.8–2.2 мм Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов		Нанести тонкий слой покрытия на поверхность

Сушка, удаления покрытия

	После нанесения покрытия окраска в камере может производиться сразу, <u>без промежуточной сушки</u>		Смывать покрытие губкой с водой или сильной струей воды
---	---	--	---

Примечания

	<ul style="list-style-type: none"> • В условиях сушки при температурах 70 – 90°C рекомендуется ежемесячное обновление защитного покрытия с целью поддержания его прозрачности и достаточной липкости. Для нанесения свежего покрытия рекомендуется предварительно очистить старое покрытие губкой с водой • В целях безопасности необходимо избегать нанесения защитного покрытия на электрические цепи, кабели, устройства и т.п. • В случае сильного загрязнения окрасочным туманом, защитное покрытие следует предварительно размачивать
---	--

Технические характеристики

Цвет	бесцветное
Плотность (при 20°C), г/см³	1.06 – 1.07
Расход	7-8 л на кабину окрасочно-сушильной камеры стандартного размера