

ОПИСАНИЕ

Легкая в использовании мультифункциональная напыляемая шпатлевка идеально подходит для ремонта небольших неровностей и мелких повреждений на большинстве поверхностей

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к большинству материалов
- Превосходная легкость шлифовки ускоряет рабочий процесс
- Простота применения и отсутствие усадки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Типичное применение Идеально подходит для ремонта неровностей поверхности и повреждений площадью от небольшого участка до целой панели



Внешний вид Белый
Пропорция смешив 3% по весу
Удельный вес 1.50

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM
- Малярный комбинезон MAXIMUM
- Проявочное покрытие GUIDE/AL
- Респиратор MAXIMUM



Подготовка поверхности



		Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Стеклопластики (GRP)
		S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2000
		P80	P180	P180	P180	P180

- REFACE - мультифункциональна и имеет хорошую адгезию к большинству материалов
- Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.
- Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20



	Пропорция	Время жизни	Время до шлифовки
20°C	3%	35 - 45'	2 - 3 часа

- Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице
- Тщательно перемешайте смесь
- Нанесите в течение 5-20 минут после смешивания
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Нанесение



- Окрасочный пистолет дюзой 2,5-3 мм, например U-POL GUNGHV25.
- Рекомендуемое давление на входе пистолета 2,5-3,5 бар
- Толщина покрытия за 2-3 слоя составляет приблизительно 75-100 мкм
- Дайте высохнуть 5-10 минут между слоями



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

REFACE SPRAY FILLER

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА

Шлифование



Начало	P120-P180
Окончани	P180-P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей

Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности



1 год с даты производства (указана на этикетке) в нескрытой оригинальной упаковке.

Рекомендованная температура хранения +5°C - +25°C

VOC Информация



Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте 540 г/литр. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/литр.

Артикул	Тара	Цвет
UPOL/SF1	1 л банка	белый
UPOL/SF2	2.5 л банка	белый

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,

Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1

www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59

Ф: +7 (495) 785 56 66

russia.sales@u-pol.com