








# Vika® BASECOAT ACRYLIC LACQUER

**Назначение:** Базовое покрытие нового поколения. Предназначено для окраски автомобилей металликами и перламутрами. Композиция на основе акрилового сополимера. Сочетает легкость нанесения и быстроту высыхания со стойким цветом и отличным блеском высококачественных эмалей горячей сушки. Может быть использовано для точечного, панельного и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий.



<b>Продукты</b>	VK-8... Компоненты VIKA® Basecoat VK-9... Компоненты VIKA® 1385 Универсальный разбавитель 1386 Медленный разбавитель		
<b>Подложки</b>	Все виды качественных и подготовленных существующих покрытий; Все заводские покрытия и грунтовки VIKA®		
 <b>Подготовка поверхности</b>	Вымыть поверхность с водой и мылом. Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью. Отремонтировать согласно повреждению. Шлифовка: сухая механическая P360-P400 (закончить P500 для лучшего результата), либо мокрая P800-P1000. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем VIKA		
<b>Цветовая документация</b>	См. цветовую формулу		
 <b>Смешивание</b>	<b>Базовое покрытие</b>		
	VKA®	1	
	1385	0,8	
<b>VOC</b>	720-750 г/литр		
 <b>Жизнеспособность</b>	Температура при 20°C не ограничена		
 <b>Вязкость распыления при 20°C</b>	DIN 4 .....15-17 сек FORD 4 .....15-17 сек AFNOR 4 ...16-19 сек		
 <b>Оборудование для распыления</b>		<b>Размер сопла</b>	<b>Дистанция</b>
	<b>Верхняя подача</b>	1,2 - 1,6 мм	15 - 20 см
	<b>Нижняя подача</b>	1,4 - 1,8 мм	15 - 20 см
<b>Давление распыления</b>	<b>Полный, панельный точечный ремонт</b>		
	<b>Верхняя подача</b>	3-4 бар (30-50 PSI)	
	<b>Нижняя подача</b>	3-4 бар (30-50 PSI)	
<b>Количество слоев</b>	2-3		
 <b>Выдержка</b>	До матовения между слоями и перед нанесением лака; Через 20 мин. можно протереть липкой салфеткой VIKA		
 <b>Толщина слоя</b>	Металлики и перламутры 10-20 мкм		

Гарантийный срок хранения: BASECOAT 36 месяцев / отвердитель 6 месяцев / разбавитель 24 месяца

техническая информация |

## КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА | 05