










# 2К шпатлевка полиэфирная ПО ОЦИНКОВКЕ

**Назначение:** для устранения мелких, средних и крупных неровностей на деталях из стали с гальваническим покрытием. Имеет отличную адгезию к оцинкованной стали.

**Цвет:** 

**Фасовка:** 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг.



	<b>Продукты</b>	Шпатлевка «Vika-по оцинковке»; Отвердитель
	<b>Подложки</b>	Сталь, оцинкованная сталь
	<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120
	<b>Смешивание</b>	Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава
	<b>Жизнеспособность</b>	4-6 мин. при 20°C
	<b>Нанесение</b>	Шпателем <b>Не наносить на фосфатирующие грунтовки</b>
	<b>Толщина покрытия</b>	До 2 мм за один слой
	<b>Сушка</b>	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 100°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии
	<b>Шлифовка</b>	P120-P240-P320

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев