










# 2К шпатлевка полиэфирная УНИВЕРСАЛЬНАЯ

**Назначение:** для устранения мелких, средних и крупных неровностей на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. Обладает отличными технологическими свойствами, при нанесении не тянется за шпателем, не имеет пор. Возможность совместного применения с шпатлевкой со стеклом или алюминием для удобства при обработке поверхности.

Цвет: 

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг.



|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
|    | <b>Продукты</b>               | Шпатлевка «Vika-Универсальная»;<br>Отвердитель   |
|    | <b>Подложки</b>               | Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики  |
|    | <b>Подготовка поверхности</b> | Обезжиривание уайт-спиритом;<br>Сухое шлифование P80-P120  |
|    | <b>Смешивание</b>             | Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе);<br>Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава  |
|    | <b>Жизнеспособность</b>       | 4-6 мин. при 20°C  |
|    | <b>Нанесение</b>              | Шпателем<br><b>Не наносить на фосфатирующие грунтовки</b>  |
|  | <b>Толщина покрытия</b>       | До 2 мм за один слой   |
|  | <b>Сушка</b>                  | До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C<br>При принудительной сушке температура не должна превышать 100°C<br>Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии |
|  | <b>Шлифовка</b>               | P120-P240-P320   |

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев