



# 1К АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ПО ПЛАСТИКУ

**Назначение:** для обеспечения адгезии (сцепления) лакокрасочного покрытия при окраске внешних пластиковых деталей кузова автомобиля.

**Фасовка:** 0,52 кг.



Продукты	1К адгезионная грунтовка по пластику
Подложки	Пластмассовые детали автомобиля
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность средством «Антисиликон»; Сухая шлифовка Р800-Р1000, или же скотч-брайт (ultra fine)
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%
Разбавление	Грунтовка является готовым к применению материалом и не требует разбавления
Вязкость при нанесении	15-17 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)
Количество слоев	1
Толщина покрытия	5-10 мкм
Сушка	10 минут при 20°C
Очистка оборудования	Растворитель 646/647



Гарантийный срок хранения: 24 месяца