

2K грунтовка WASH PRIMER фосфатирующая

Назначение: для антикоррозионной защиты (фосфатирования) кузова автомобиля.

Фасовка: 0,8 кг.
ТУ 2313-168-49404743-2012



Продукты	Грунтовка WASH PRIMER; Кислотный отвердитель		
Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий; Полиэфирные шпатлевки VIKA		
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320		



Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%		
Смешивание	Основа: кислотный отвердитель = 1:1 (по объему). Перед нанесением грунтовку необходимо выдержать 30 мин. при 20°C		



Разбавление	Не требуется		
Жизнеспособность	24 час. при температуре от - 10°C до + 10°C; 8 час. при температуре от + 10°C до + 20°C; 6 час. при температуре от + 20°C		



Вязкость при нанесении	16-20 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup)		
-------------------------------	-------------------------------------	--	--



Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм



Количество слоев	1-2		
-------------------------	-----	--	--



Толщина покрытия	10-15 мкм/2 слоя		
Сушка	15 мин. при 20°C		

Очистка оборудования	Растворитель 646/647/648		
-----------------------------	--------------------------	--	--

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 12 месяцев