



Автоэмаль АЛКИД

в аэрозольном баллоне 520 мл.

Назначение: для подкраски предварительно загрунтованных небольших участков кузова автомобиля, мотоциклов и других транспортных средств.

TU 2388-025-53934955-10
TU 2312-15-49404743-2006



Продукты	Автоэмаль «АЛКИД»	
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Загрунтованная, зашпатлеванная поверхность	
Применение	Тщательно встряхивать баллон в течении 5 минут; Нанести необходимое количество слоев эмали на очищенную, обезжиренную и загрунтованную ремонтируемую поверхность; Расстояние до поверхности при нанесении 30-40 см	
Выдержка	10 мин. между слоями	
Количество слоев	2-3	
Сушка		Режим сушки 20°C
	От пыли	3-4 часа
	Монтажная прочность	24 часа
Состав	Органические и неорганические пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки, алкидные смолы	

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.