

Акриловый ЛАК глянцевый в аэрозольном баллоне 520 мл.

Назначение: Применяют в качестве верхнего слоя в системе база+лак при ремонтной окраске автомобиля эмалями с эффектом «металлик» и «перламутр».

ТУ 2313-233-49404743-2005



| | | | |
|--|---|-------------------------|--------|
| Продукты | Акриловый лак | | |
| Подложки | Нанести поверх высушенных эмалей "Металлик", в том числе и на отшлифованное старое лаковое покрытие | | |
| Применение | Встряхнуть баллон в течение 2 мин; Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см; Температура при окрашивании не ниже +5°C; После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ | | |
|  | Выдержка | 10-15 мин. между слоями | |
| | Число слоев | 2-3 | |
|  | Сушка | Режим сушки 20°C | |
| | | Монтажная прочность | 2 часа |
| | | Полное высыхание | 4 часа |
| Состав | Акриловый лак, специальные добавки | | |

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев