

# PRIMER антикоррозионный

**Назначение:** для первичного грунтования кузова автомобиля перед окраской эмалями «VIKA-снтал» (МЛ-1110; МЛ-12; VIKA-60).

**Цвет:** 

**Фасовка:** 0,5; 1кг.  
ТУ 2312-216-49404743-2004



	<b>Продукты</b>	PRIMER антикоррозионный, Сольвент/ксилол		
	<b>Подложки</b>	Сталь; Полиэфирные шпатлевки VIKA; Отшлифованное заводское покрытие		
	<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320		
	<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%		
	<b>Разбавление</b>	Разбавитель VIKA 60/ксилол		
	<b>Вязкость при нанесении</b>	16-18 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
	<b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
		Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
		Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм
		Допускается нанесение кистью		
	<b>Количество слоев</b>	1-2		
	<b>Толщина покрытия</b>	16-20 мкм/1 слой, 32-40 мкм/2 слоя		
	<b>Сушка</b>	<b>Монтажная прочность</b>	20°C	
		<b>До окраски эмалью</b>	1 час	
		<b>До шлифования</b>	6 часов	
 	<b>Шлифовка</b>	Сухая P320-P400 Мокрая P800-P1000		
	<b>Очистка оборудования</b>	Сольвент, Растворитель 646/647, Разбавитель VIKA 60		

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев