








2К ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА

Назначение: для антикоррозионной защиты металла и выравнивания мелких дефектов поверхности перед окраской.

Цвет: 

Фасовка: 1,21 кг.



	Продукты	2К эпоксидная грунтовка, отвердитель для 2К грунтовок эпоксидной, разбавитель vika-60/ксилол		
	Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VIKА		
	Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА; Сухая шлифовка P240-P320		
	Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%		
	Смешивание	Грунтовку смешать с VIKА отвердителем для Эпоксидной грунтовки в соотношении 4:1 по объему (7,2:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA-60»		
	Разбавление	Разбавитель «VIKA-60» / ксилол, до 40% от массы грунтовки		
	Вязкость при нанесении	16-45 сек при 20°C по В3-4 (DIN Cup 4)		
	Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
		Подача самотеком	1,4 - 1,6 мм	3,0 - 5,0 атм
		Сифонная подача	1,8 - 2,2 мм	2,5 - 5,0 атм
	Количество слоев	1-2		
	Толщина покрытия	30-35 мкм/1 слой		
	Сушка	Режим сушки	20°C	
		До шлифования	6 час	
	Шлифовка	Сухая P320-P400		
	Очистка оборудования	Растворитель 646/647		

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 12 месяцев