



# 2К грунтовка акриловая «5+1» HS

**Назначение:** Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП.

**Рекомендации по применению:** Грунтовка может наносится прямо на металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, а также заводское ЛКП.

**Цвет:**

**Фасовка:** 0,65; 1,3 кг.

	<b>Продукты</b>	2К грунтовка акриловая «5+1», отвердитель для грунтовки «5+1», акриловый универсальный разбавитель		
	<b>Подготовка поверхности</b>	Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность		
	<b>Смешивание</b>	Грунтовку смешать с VIKА отвердителем для грунтовки 5+1 HS в соотношении 5:1 по объему (7,5:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA для металлик» до требуемой рабочей вязкости		
	<b>Разбавление</b>	0-30% разбавитель VIKА для металлик/акриловый универсальный разбавитель		
	<b>Жизнеспособность</b>	1 час при 20°C		
	<b>Вязкость при нанесении</b>	19-21 с по ВЗ-4/20°C		
	<b>Оборудование для нанесения</b>	Краскораспылитель HVLP/НТЕ 1,5-1,7 мм/2,5 бар		
	<b>Количество слоев</b>	в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80-120 мкм		
	<b>Сушка</b>	<b>Режим сушки</b>	<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
		<b>До шлифования</b>	4 час	45 мин
		Между слоями 5-10 мин при температуре 20°C		
	<b>Шлифовка</b>	Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования P320-P400 Ручное шлифование абразивом для мокрого шлифования P800-P1000		
	<b>Очистка оборудования</b>	Разбавителем «VIKA для металлик» или растворителями 646, 647		

**Гарантийный срок хранения:** грунтовка 12 месяцев / отвердитель 6 месяцев