








2К шпатлевка полиэфирная СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Назначение: для устранения средних и крупных неровностей на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля.

Обладает высокими армирующими свойствами при обработке сварных швов, прокорродировавших и ослабленных после рихтовки участков металла.

Цвет: 

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг.

Продукты	Шпатлевка «Vika-со стекловолокном»; Отвердитель
Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики
 Подготовка поверхности	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120
 Смешивание	Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава
 Жизнеспособность	4-6 мин. при 20°C
Нанесение	Шпателем Не наносить на фосфатирующие грунтовки
Толщина покрытия	До 2 мм за один слой
 Сушка	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 60°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения пластика
 Шлифовка	P80-P120

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев