






2К шпатлевка полиэфирная С МИКРО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Назначение: для устранения средних и крупных неровностей на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. Обладает высокими армирующими свойствами при обработке сварных швов, прокорродировавших и ослабленных после рихтовки участков металла. Микроволокна, использованные в качестве наполнителя делают шпатлевку более пластичной и легкой в нанесении.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг.



	Продукты	Шпатлевка «Vika-с микро стекловолокном»; Отвердитель
	Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики
	Подготовка поверхности	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120
	Смешивание	Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава
	Жизнеспособность	4-6 мин. при 20°C
	Нанесение	Шпателем Не наносить на фосфатирующие грунтовки
	Толщина покрытия	До 2 мм за один слой
	Сушка	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 60°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения пластика.
	Шлифовка	P80-P120

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев