2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ АК-1305

Назначение: Двухкомпонентная система «Vika 2К акриловая эмаль АК-1305» предназначается для ремонтной окраски кузова автомобиля.

Фасовка: 0,85 кг.
ТУ 2313-188-49404743-2013

	Продукты	Эмаль АК-1305; Отвердитель 1305; Разбавитель 1305		
	Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Загрунтованные/зашпатлеванные поверхности		
	Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка Р280-Р320; Загрунтовать поверхность фосфатирующей грунтовкой WASH PRIMER; нанести выравнивающую 2К акриловую грунтовку «3+1»/«4+1»/«5+1», сухое шлифование Р320-Р400 (или мокрое Р800-Р1000)		
	Условия нанесения	Оптимальная температура +20°С; Минимальная температура +15°С; Относительная влажность не более 75%		
	Смешивание	Эмаль : отвердитель=2:1		
	Разбавление	Разбавитель 1305, 0-15%		
	Жизнеспособность	4 часа при +20°С		
	Вязкость при нанесении	18-20 с. при +20°С по ВЗ-4 (Din Cup 4)		
	Оборудование для нанесения	**Краскораспылитель** Compliant HVLP	**Диаметр сопла** 1,4 - 1,6 мм 1,3 - 1,7 мм	**Рабочее давление** 3,0 - 4,0 атм 2 атм
	Количество слоев	2-3		
	Выдержка	10 мин		
	Толщина покрытия	35-45 мкм/2 слоя		
	Сушка	**Режим сушки** Монтажная прочность	**20°С** 16 час	**60°С** 30 мин
	Очистка оборудования	Растворитель 646/647, разбавитель 1305		

Гарантийный срок хранения: эмаль 24 месяца / **отвердитель** 24 месяца / **разбавитель** 12 месяцев