

# Грунт-эмаль для пластика

**Назначение:** Высококачественная грунт-эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В составе содержится компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, что исключает растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предварительного грунтования не требуется.

ТУ 2388-025-53934955-2010

Гарантийный срок хранения: 5 лет



<b>Продукты</b>	Грунт-эмаль для пластика
<b>Применение</b>	Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске; Для достижения наилучших результатов эмаль наносит при температуре окружающей среды не ниже +10°C; Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут; Грунт-эмаль следует наносить на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность; Наносить грунт-эмаль с расстояния 25-30 см, избегая перелива в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут. Время сушки «на отлип» - 10-15 минут при температуре +20°C. Время полного высыхания - 2 часа при температуре +20°C
<b>Состав</b>	Модифицированные акриловые смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир

**ВНИМАНИЕ!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

# Эмаль для суппортов

**Назначение:** Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120°C. Допускается нанесение эмали на металл без предварительного грунтования.

ТУ 2388-025-53934955-10

Гарантийный срок хранения: 5 лет



<b>Продукты</b>	Эмаль для суппортов
<b>Применение</b>	Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске; Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C; Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут; Эмаль наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность; Эмаль наносится с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20°C; Время полного высыхания при температуре +20°C — 24 часа
<b>Состав</b>	Модифицированная алкидная смола, неорганические пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан

**ВНИМАНИЕ!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

техническая информация

**МАСТИКИ 53**